

## ZAPRAWA MURARSKA

Zaprawa murarska Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Doskonale nadaje się do wykonywania tradycyjnych robót murarskich. Po stwardnieniu zaprawa staje się mrozoodporna i wodoodporna.

### Zastosowanie:

Zaprawa murarska PROMOTOR służy do wykonywania prac murarskich. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych, ceramicznych i betonowych.

### Sposób użycia:

#### 1. Przygotowanie cegły.

Cegły powinny być czyste, wolne od kurzu i innych zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność zaprawy. Przed rozpoczęciem prac można zwilżyć cegły.

#### 2. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem.

#### 3. Stosowanie.

Prace murarskie należy wykonywać starannie, zgodnie z zasadami murowania. Należy

zachowywać jednakową grubość spoiny.

### Dane techniczne:

Proporcje składników:  
(objętościowo)

Cement: 15%

Wapno hydratyzowane: 2%

Kruszywo: 83%

Klasa reakcji na ogień: A1

Absorpcja wody: 0,6 kg/m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : μ15/35

(wartość tabelaryczna)

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83W/mK

(wartość tabelaryczna ;P=50%)

Trwałość – mrozoodporność ubytek masy:<15%

Trwałość – spadek wytrzymałości na zginanie:<60%

Ilość wody: około 4 l/25kg

Czas gotowości zaprawy: około 2 godziny

Temperatura przygotowania: od 5C do 25C

Produkt zgodny z: PN-EN 998-2:2012

Typ: zaprawa murarska według przepisu ogólnego przeznaczenia do stosowania zewnętrznego w elementach podlegającym wymogom konstrukcyjnym

Skład:

Cement: 15%

Wapno: 4%

Kruszywa: 81%

Opakowania:

Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.

Przechowywanie:

Do 6 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

## **ZAPRAWA MURARSKA**

**Ostrzeżenia:**

**Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.**

**PRODUCENT:**

**PROMOTOR Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 17  
66-011 Nowogród Bobrzański**