

ZAPRAWA MURARSKA DO BLOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO POLLUX

Zaprawa murarska Pollux Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Doskonale nadaje się do wykonywania cienkowarstwowych robót murarskich. Po stwardnieniu zaprawa staje się mrozoodporna i wodoodporna.

Zastosowanie:

Zaprawa murarska Pollux PROMOTOR służy do wykonywania prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie bloczków.

Gazobeton powinien być czysty wolny od kurzu i innych zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność zaprawy.

2. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem.

3. Stosowanie.

Prace murarskie należy wykonywać starannie zgodnie z zasadami murowania. Należy zachowywać jednakową grubość spoiny. Najlepiej stosować kielnie z ząbkami o wielkości około 5 mm. Po położeniu bloczku należy go delikatnie dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar zaprawy zebrać. Należy pamiętać, aby prace prowadzić przy braku opadów atmosferycznych.

Dane techniczne:

Proporcje składników:

(objętościowo)

Cement: 20%

Wapno hydratyzowane: 1,7%

Eter metylowy celulozy: 0,2%

Ester etylenu kwasu octowego: 0,2%

Kruszywo: 77,9%

Klasa reakcji na ogień: A1

Absorpcja wody: 0,05 kg/m²min^{0,5}

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : μ 15/35

(wartość tabelaryczna)

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83W/mK

(wartość tabelaryczna ;P=50%)

Trwałość – mrozoodporność ubytek masy:<0,5%

Trwałość – spadek wytrzymałości na zginanie:<15%

Ilość wody: około 5 l/25kg

Czas gotowości zaprawy: około 1 godziny

Temperatura przygotowania: od 5C do 25C

Grubość warstwy: 2-8 mm

Produkt zgodny z: PN-EN 998-2:2012

ZAPRAWA MURARSKA DO BLOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO POLLUX

**Typ: Zaprawa murarska,
wykonana w zakładzie, według
przepisu, do cienkich spoin (T):**

**Opakowania:
Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.**

**Przechowywanie:
Do 6 miesięcy w suchym miejscu,
w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.**

**Ostrzeżenia:
Należy chronić oczy i skórę.
Produkt zawiera cement
portlandzki. W przypadku
zabrudzenia oczu skontaktować
się z lekarzem. Zaleca się
stosowanie odzieży ochronnej.**

**PRODUCENT:
PROMOTOR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
66-011 Nowogród Bobrzański**