

KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

Klej do przyklejania płyt styropianowych Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną szarą masę. Łatwą w zastosowaniu.

Zastosowanie:

Klej do przyklejania płyt styropianowych Promotor przeznaczona jest do przyklejania płyt ze styropianu w zewnętrznych systemach ociepleń. Doskonale nadaje się na różnego rodzaju podłoża (elementy ceramiczne, silikaty, betony, betony lekkie i komórkowe, powierzchnie otynkowane). Ocieplenie wykonane Klejem do przyklejania płyt styropianowych Promotor wymagane jest kołkowanie.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża.

Podłoża powinny być nośne i stabilne oraz suche, twarde i oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, które mogą obniżyć przyczepność i wytrzymałość produktu. W przypadku wystąpienia starych tynków należy je zbić, a powierzchnie pod nimi zagruntować. Gdy ściana jest mocno nierówna (około 1cm) należy przed rozpoczęciem prac powierzchnie wyrównać Zaprawą wyrównującą Promotor.

2. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu

odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Należy pamiętać, aby wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe produkt trzeba dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdziela się).

3. Stosowanie.

Wcześniej przygotowany produkt należy nakładać na płytę styropianową po obwodzie oraz miejscowo po około 6-8 okrągłych placków o grubości około 3 cm. W przypadku ocieplania powierzchni nierównych należy nanieść zaprawę wzdłuż krawędzi (o szerokości 4 cm) a na pozostałej powierzchni nanieść około 6 okrągłych placków o średnicy 15 cm o grubości równej wcześniej naniesionej obwoluty. Należy pamiętać, że płyta powinna zostać pokryta w co najmniej 40% klejem. Do mocowania kołkami rozprężnymi można przystąpić po około 72h.

Dane techniczne:

Ilość wody: około 4,5-5 l/25kg
Czas gotowości zaprawy: około 2 godziny
Temperatura przygotowanie: od 5C do 25C
Wydajność: 4-5 kg/m²

Produkt zgodny z: AT-15-8017/2009

Opakowania:

Worki po 25 kg. Na palecie 48 szt.

Przechowywanie:

KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

**Do 9 miesięcy w suchym miejscu,
w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.**

Ostrzeżenia:

**Należy chronić oczy i skórę.
Produkt zawiera cement
portlandzki. W przypadku
zabrudzenia oczu skontaktować
się z lekarzem. Zaleca się
stosowanie odzieży ochronnej.**

PRODUCENT:

**PROMOTOR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
66-011 Nowogród Bobrzański**